

Эмаль ПФ-115

Цвет	зелёный	Партия №	089
Дата изготовления	13.03.2023	Масса	1200кг
Кол-во ед. упаковки в партии		Вид тары	

№ п/п	Наименование показателя	Требование ГОСТ	Фактическое значение
1.	Цвет покрытия	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета ЧУП "МАВ"*	Соотв
2.	Внешний вид покрытия	После высыхания покрытие должно образовывать гладкую, однородную, без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается небольшая шагрень	Соотв
3.	Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескометру типа ФБ-2, %, не менее	50	58
4.	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°C, с	80-120	113
5.	Массовая доля нелетучих веществ, %	49-70*	63,4
6.	Степень разбавления до условной вязкости 28-30 с по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20± 0,5)°C, %, не более	20	Соотв
7.	Степень перетира, мкм, не более	25	25
8.	Укрывистость высушенного покрытия, г/м², не более	120*	57
9.	Время высыхания до степени 3, ч, не более при температуре (20± 2)°C, не более	24	24
10.	Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более	1	Соотв
11.	Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	40	Соотв
12.	Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные ед., не менее	0,1	0,11
13.	Адгезия покрытия, баллы, не более	1	Соотв
14.	Стойкость покрытия при температуре (20± 2)°C, к статическому воздействию воды, ч, не менее	2	Соотв
15.	Стойкость к статическому воздействию 0,5%-ного раствора моющего средства, мин, не менее	15	Соотв
16.	Стойкость покрытия при температуре (20± 2)°C, к статическому воздействию трансформаторного масла, ч, не менее	24	Соотв
Заключение: соотв. ГОСТ 6465-76 (сорт 1) кроме показателей 1,5,8 таб. 1 * показатели соответствуют TO BY 600112981.100-2019			
Дополнительная информация в ТХ № 22020809			

Начальник ОТК

GSM +37529 660 60 20

Тел.: +375 1716 6 13 20 (приемная), e-mail: otk@mav.by

ул.Строителей, 6, 222720, г.Дзержинск, Минская обл., Республика Беларусь, www.mav.by



Клещёнок Е.Н.

