

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУП «Институт БелНИИС», 220076, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15Б
тел. + 375 17 343-90-94, + 375 17 272-98-24

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС

05.5308.24

Дата регистрации « 24 » октября 2024 г.

Действительно до « 24 » октября 2029 г.

Продлено до « » г.

Продлено до « » г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное на основе – линолеум ПВХ на основе торговой марки: «SINTEROS» («СИНТЕРОС») тип «COMFORT» («КОМФОРТ»); торговой марки «TARKETT» типы: «IDYLLE NOVA» («ИДИЛЛИЯ НОВАЯ»), «FAVORIT» («ФАВОРИТ»)

2. Назначение

Для устройства покрытий полов в помещениях жилых и общественных зданий

3. Изготовитель

Акционерное общество по производству напольных покрытий «TARKETT» (АО «TARKETT»), 446300, Самарская обл., г. Отрадный Промзона, Промышленная зона – 1, 1, Российская Федерация

4. Заявитель

Акционерное общество по производству напольных покрытий «TARKETT» (АО «TARKETT»), 446300, Самарская обл., г. Отрадный Промзона, Промышленная зона – 1, 1, Российская Федерация

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

- протокола испытаний от 23.10.2024 № 2756-23-24, выданного Лабораторией Сертификационных и Независимых Технических Испытаний Общества с ограниченной ответственностью «СИНТИлаб», аттестат аккредитации № ВУ/112 2.5176;
- протокола испытаний от 23.10.2024 № 2756-24-24, выданного Лабораторией Сертификационных и Независимых Технических Испытаний Общества с ограниченной ответственностью «СИНТИлаб»;
- протокола испытаний от 24.10.2024 № 2624, выданного Научно-исследовательской и испытательной лабораторией бетонов и строительных материалов филиала БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт», Белорусского национального технического университета, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0024;
- отчета о проверке системы производственного контроля изготовителя от 26.09.2024.

6. Техническое свидетельство действует на

Серийное производство. В период действия технического свидетельства РУП «Институт БелНИИС» осуществляет инспекционный контроль продукции, производства Акционерное общество по производству напольных покрытий «TARKETT» (АО «TARKETT»), Российская Федерация.

7. Особые отметки

Данные маркировки: «наименование изготовителя торговая марка (Tarkett), тип (IDYLLE NOVA), дизайн (OXFORD 1), толщина (3,7), series (307), дата изготовления (26.05.2024), штрих-код, номер партии (IDN-240526), характеристики, наименование и адрес изготовителя (АО «Таркетт», 446300, г. Отрадный, Промышленная зона-1, 1), обозначение ТУ (ТУ 22.23.15-016-54031669-2019), количество (23 m, 300 cm, 69 m²), манипуляционные знаки».

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа

О.Н. Лешкевич

24 октября 2024 г.

№ 0020555

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 1

Листов 3

ТС

05.5308.24

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

покрытия напольного поливинилхлоридного вспененного на основе – линолеум ПВХ на основе торговой марки: «SINTEROS» («СИНТЕРОС») тип «COMFORT» («КОМФОРТ»); торговой марки «TARKETT» типа «IDYLLE NOVA» («ИДИЛЛИЯ НОВАЯ»); производства Акционерного общества по производству напольных покрытий «ТАРКЕТТ» (АО «ТАРКЕТТ»), Российская Федерация.

Таблица 1.

№ п.п.	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактические значения
линолеум ПВХ торговой марки «TARKETT» тип «IDYLLE NOVA» («ИДИЛЛИЯ НОВАЯ»), дизайн OXFORD 1, 1 класс, 3,7 мм толщиной, шириной 3000 мм			
1.	Дефекты внешнего вида	ГОСТ 11529, п. 5.3, 5.4	Покрытие без видимых дефектов (раковин, пятен, наплывов, царапин, трещин), с равномерной фактурой
2.	Линейные размеры (отклонение от номинальных размеров), мм: - ширина; - общая толщина	ГОСТ 11529, п. 4.2	3001 (+1) 3,5
3.	Толщина лицевого защитного прозрачного слоя, мм	ГОСТ 11529, п. 4.2.3.3	0,46
4.	Прочность связи между слоями, Н/см: - в продольном направлении; - в поперечном направлении	ГОСТ 11529, п. 9	17,0 12,1
5.	Параллельность кромок, мм	ГОСТ 11529	0
6.	Истираемость, мкм	ГОСТ 11529	33
7.	Деформативность при вдавливании, мм: - абсолютная деформация; - абсолютная остаточная деформация	ГОСТ 11529, п. 7	0,68 0,28
8.	Относительное удлинение при разрыве, %	ГОСТ 11262	76

Продолжение таблицы 1.

№ п.п.	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактические значения
9.	Прочность при растяжении, МПа	ГОСТ 11262	5,48
10.	Изменение линейных размеров после теплового воздействия, %: - в продольном направлении; - в поперечном направлении	ГОСТ 11529, п. 8	0,1 0,1
11.	Водопоглощение по поверхности в течение 24 ч, г/см ²	ГОСТ 11529, п. 10	0
12.	Гибкость при температуре (20±2) °С, диаметр бруса 20 мм	ГОСТ 11529, п. 11	На поверхности трещины отсутствуют
13.	Твердость по Шору	ГОСТ 24621	A/15:32
14.	Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом	ГОСТ 11529, п. 13, ГОСТ 6433.2	1,4·10 ¹³
15.	Масса 1 м ² , г	ГОСТ 11529	2398
16.	Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей после экспозиции при температуре (20±2) °С в течение 24 ч: 16.1 5-% раствор соды Na ₂ CO ₃ : - изменение массы, %; - изменение твердости по Шору А, %; 16.2 50-% раствор ПАВ: - изменению массы, %; - изменению твердости по Шору А, %	ГОСТ 12020, ГОСТ 24621	Увеличение на 41,3 Уменьшение на 6,3 Увеличение на 26,2 Уменьшение на 9,4
17.	Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей после экспозиции при температуре (20±2) °С в течение 24 ч (изменение внешнего вида): - спирт этиловый технический; - масло растительное; - 10-% р-р уксусной кислоты; - чай; - кофе	ГОСТ 9590, п. 4.8	Изменения внешнего вида не произошло после воздействия всех жидкостей
18.	Цветостойчивость после облучения суммарной дозой 150 МДж/м ² (изменение внешнего вида)	ГОСТ 11583	Изменения внешнего вида не произошло
19.	Скользкость покрытия по величине коэффициента трения при статическом режиме: - сухое основание; - влажное основание; - характеристика покрытия	СТБ 1751, п.п. 4.3, 6.2,	1,31 0,81 Превосходное трение

№ 0056954

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 2

Листов 3

ТС

05.5308.24

Продолжение таблицы 1.

№ п.п.	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактические значения
линолеум ПВХ торговой марки: «SINTEROS» («СИНТЕРОС») тип «COMFORT» («КОМФОРТ»); дизайн SPENSER 5, 1 класс, 2,9 мм толщиной, шириной 3000 мм			
20.	Дефекты внешнего вида	ГОСТ 11529, п. 5.3, 5.4	Покрытие без видимых дефектов (раковин, пятен, наплывов, царапин, трещин), с равномерной фактурой
21.	Линейные размеры (отклонение от номинальных размеров), мм: - ширина; - общая толщина	ГОСТ 11529, п. 4.2	3002 (+2) 2,8
22.	Толщина лицевого защитного прозрачного слоя, мм	ГОСТ 11529, п. 4.2.3.3	0,22
23.	Прочность связи между слоями, Н/см: - в продольном направлении; - в поперечном направлении	ГОСТ 11529, п. 9	12,4 10,3
24.	Параллельность кромок, мм	ГОСТ 11529, п. 4.3	0
25.	Истираемость, мкм	ГОСТ 11529	31
26.	Деформативность при вдавливании, мм: - абсолютная деформация; - абсолютная остаточная деформация	ГОСТ 11529, п. 7	0,71 0,42
27.	Относительное удлинение при разрыве, %	ГОСТ 11262	102
28.	Водопоглощение по поверхности в течение 24 ч, г/см ²	ГОСТ 11529, п. 10	0

Продолжение таблицы 1.

№ п.п.	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактические значения
29.	Прочность при растяжении, МПа	ГОСТ 11262	5,17
30.	Изменение линейных размеров после теплового воздействия, %: - в продольном направлении; - в поперечном направлении	ГОСТ 11529, п. 8	0,1 0,1
31.	Гибкость при температуре (20±2) °С, диаметр бруса 20 мм	ГОСТ 11529, п. 11	На поверхности трещины отсутствуют
32.	Твердость по Шору D	ГОСТ 24621	A/15:30
33.	Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом	ГОСТ 11529, п. 13, ГОСТ 6433.2	$5,7 \cdot 10^{12}$
34.	Масса 1 м ² , г	ГОСТ 11529	1625
35.	Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей после экспозиции при температуре (20±2) °С в течение 24 ч: 35.1 5-% раствор соды Na ₂ CO ₃ : - изменение массы, %; - изменение твердости по Шору D, %; 35.2 50-% раствор ПАВ: - изменению массы, %; - изменению твердости по Шору D, %	ГОСТ 12020, ГОСТ 24621	Увеличение на 26,5 Уменьшение на 3,3 Увеличение на 31,2 Уменьшение на 6,7
36.	Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей после экспозиции при температуре (20±2) °С в течение 24 ч (изменение внешнего вида): - спирт этиловый технический; - масло растительное; - 10-% р-р уксусной кислоты; - чай; - кофе	ГОСТ 9590, п. 4.8	Изменения внешнего вида не произошло после воздействия всех жидкостей
37.	Цветостойкость после облучения суммарной дозой 150 МДж/м ² (изменение внешнего вида)	ГОСТ 11583	Изменения внешнего вида не произошло
38.	Скользкость покрытия по величине коэффициента трения при статическом режиме: - сухое основание; - влажное основание; - характеристика покрытия	СТБ 1751, п.п. 4.3, 6.2,	1,24 0,94 Превосходное трение

№ 0056953

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 3

Листов 3

ТС

05.5308.24

Окончание таблицы 1.

№ п.п.	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливаю- щего методы испытаний (особые условия)	Фактические значения
39.	Воспламеняемость, группа	ГОСТ 30402	ВЗ*
40.	Токсичность продуктов горения, класс опасности	ГОСТ 12.1.044	Т4*
41.	Дымообразующая способность, группа	ГОСТ 12.1.044	ДЗ*
42.	Распространение пламени, группа	ГОСТ 30444	РП4*

Примечание: * - значения показателей, указанные в п.п. 39-42 таблицы 1, приведены без проведения испытаний на основании информации, представленной заявителем.

Руководитель
уполномоченного органа

О.Н. Лешкевич



МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДИПЛОМ

О ВЫПУСКЕ ДИПЛОМА

Выдан **12.12.2012** года
г. **Минск**

Одновременно выдан:

№	Наименование должности	Специальность (наименование специальности)	Срок обучения (лет)
10	Инженер-проектировщик	10.01.01	5 лет
20	Инженер-проектировщик	10.01.02	5 лет
30	Инженер-проектировщик	10.01.03	5 лет
40	Инженер-проектировщик	10.01.04	5 лет

Примечание: * - обучение по специальности ведется в г. 19-15 часов в неделю.

С.П. Подпись

Подпись и печать



№ 0056952

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к техническому свидетельству

Лист 1

Листов 1

ТС

05. 5308.24

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное на основе – линолеум ПВХ на основе торговой марки: «SINTEROS» («СИНТЕРОС») тип «COMFORT» («КОМФОРТ»); торговой марки «TARKETT» типы: «IDYLLE NOVA» («ИДИЛЛИЯ НОВАЯ»), «FAVORIT» («ФАВОРИТ») (далее – покрытие), производства Акционерное общество по производству напольных покрытий «TARKETT» (АО «TARKETT»), Российская Федерация, предназначенное для устройства покрытий полов в помещениях жилых и общественных зданий.

Техническое свидетельство распространяется на покрытие 1 класса согласно классификации изготовителя. Покрытие рекомендуется для использования в том числе в помещениях, в которых предусмотрен режим влажной дезинфекции, включая детские и медицинские учреждения.

2. Покрытие выпускают по техническим условиям изготовителя ТУ 22.23.15-016-54031669-2019 «Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное на основе – линолеум ПВХ на основе». Покрытие изготавливают промазным способом из пластической массы на основе поливинилхлорида, пластификаторов, стабилизаторов и различных добавок, нанесенной на стеклохолст и дублированной с основой.

3. Покрытие типа «COMFORT» («КОМФОРТ») изготавливают общей толщиной 2,9 мм (+13%; -10%) с лицевым защитным слоем 0,2 мм (+13%; -10%), типа «IDYLLE NOVA» («ИДИЛЛИЯ НОВАЯ») – общей толщиной 3,7 мм (+13%; -10%) с лицевым защитным слоем 0,5 мм (+13%; -10%), типа «FAVORIT» («ФАВОРИТ») – общей толщиной 3,3 мм (+13%; -10%) с лицевым защитным слоем 0,27мм (+13%; -10%). Покрытие поставляют в рулонах.

В помещении в процессе хранения, перед началом, во время и после завершения укладки, а также в течение всего периода эксплуатации должны соблюдаться следующие климатические условия: температура основания: не менее 15°C; температура воздуха в помещении: от 18 С до 27 С; относительная влажность воздуха в помещении: от 30% до 60%.

В случае транспортирования покрытий при температуре от 0 °С до 15 °С рулоны следует распаковывать не ранее чем через 24 часа, а при температуре ниже 0 °С – не менее чем через 48 часов после переноса их в помещение.

Устройство покрытия полов необходимо выполнять после завершения строительно-монтажных, санитарно-технических и электромонтажных работ, окраски и облицовки стен и потолков.

Согласно инструкции по укладке и уходу за покрытием, разработанной изготовителем, должны выполняться следующие требования:

- влажность гипсовой стяжки должна быть не более 0,5 %, для цементных оснований – не более 4%;

- готовое основание пола должно быть ровным, сухим, чистым, прочным, без трещин, раковин, устойчивым к колебаниям температуры и влажности;

- не допускается укладывать линолеум на готовое основание с наличием неровностей всех видов (трещин, раковин, бугорков), пыли, а также на ранее уложенное поливинилхлоридное покрытие, на основание, окрашенное масляной краской, на древесноволокнистые плиты (ДВП), на древесно-стружечные плиты (ДСП), на ориентированно-стружечные плиты (ОСП), на цементно-стружечные плиты (ЦСП), на гипсоволокнистые листы (ГВЛ) или фанеру, которые деформируются при изменении температуры и влажности воздуха, и могут являться источником выделения вредных веществ (фенола и формальдегида);

- не рекомендуется длительный контакт линолеума с резиной, оставляющей на поверхности несмываемые темные пятна.

4. Покрытие закатывают в рулоны лицевой поверхностью наружу на шпули картонные навивные. Рулоны обертывают в полиэтиленовую пленку с закреплением шва пленки вдоль рулона липкой лентой. По торцам полиэтиленовая пленка закрепляется втулками торцевыми.

Каждый рулон покрытия маркируют шестью этикетками, две из которых наклеиваются на упаковку, четыре другие - на втулку торцевую. Содержание информации на первой и второй этикетках: наименование предприятия и его адрес, наименование продукции, ТНПА, тип продукта, дизайн, номер партии, номер серии, класс качества, штрих-код, количество в рулоне, масса рулона, дата изготовления, номер рулона, срок хранения, манипуляционные знаки и предупредительные надписи.

5. Проектирование, производство и приемку работ с применением покрытия следует осуществлять согласно указаниям изготовителя, в соответствии с СН 5.09.01-2020 «Полы», СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» и другими техническими нормативными правовыми актами в строительстве, действующими в Республике Беларусь, на основании проектной и технологической документации, а также с учётом настоящего технического свидетельства.

6. Транспортирование покрытия следует осуществлять крытыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. При транспортировании и хранении покрытия должны соблюдаться условия, обеспечивающие его защиту от повреждения, загрязнения, увлажнения.

Рулоны покрытия должны храниться в сухом закрытом помещении при температуре не ниже плюс 10 °С в горизонтальном положении не более одного ряда по высоте на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов на стеллажах с ровной поверхностью, очищенной от песка и мусора. Не допускается перегиб рулонов покрытия на 90 и 180 градусов и складывать полотно покрытия в несколько слоев с перегибом на 180 градусов. Не допускается хранить покрытие совместно с органическими растворителями и веществами, их содержащими.

7. Ответственность за соответствие поставляемого покрытия настоящему техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность применения – проектная организация, заказчик, подрядчик.

Руководитель уполномоченного органа

Э.Н. Лешкевич

№ 0056951