

Краска FLAGMAN 38 обои, стены, потолок (ВД-АК-2038)

для внутренних высококачественных отделочных работ, моющаяся

Цвет	белый	Партия №	1373
Дата изготовления	26.05.2023	Масса	3090кг
Кол-во ед. упаковки в партии		Вид тары	

№ п/п	Наименование показателя	Требование ТУ	Результат анализа
1.	Цвет покрытия	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета ЧУП "МАВ"	Соотв
2.	Внешний вид покрытия	После высыхания краска должна образовывать однородную без кратеров, пор и морщин поверхность	Соотв
3.	Массовая доля нелетучих веществ, %	60-68	Соотв
4.	Показатель концентрации ионов водорода, рН	7,5-9,5	8,7
5.	Укрывистость высушенного покрытия, г/м², не более	180	Соотв
6.	Степень перетира, мкм, не более	70	60
7.	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	1	1
8.	Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее	24	Соотв
9.	Блеск покрытия, единиц блеска, под углом 85°: - матовое - глубоко матовое	<10 <5	Соотв
10.	Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию рабочих дезинфицирующих растворов, мин, не менее: • "Гексадекон", "Дескоцид" • "Полидез" • "Триацид" • "КДИ"	30 30 60 120	Соотв
11.	Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5% раствора моющего средства при температуре (35 ± 2)°С, мин, не менее:	15	Соотв
12.	Смываемость пленки, г/м², не более	3,5	Соотв
13.	Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов, циклы, не менее	30	Соотв
14.	Срок службы покрытия, лет, не менее	3	Соотв
Дополнительная информация в ТХ №22010313			

Начальник ОТК



Клещёнок Е.Н.



GSM +37529 660 60 20

Тел.: +375 1716 6 13 20 (приемная); e-mail: otk@mav.by

ул.Строителей, 6, 222720, г.Дзержинск, Минская обл., Республика Беларусь, www.mav.by