

Грунт-эмаль Belakor 15

Цвет	RAL 9004	Партия №	400
Дата изготовления	21.04.2023	Масса	1000кг
Кол-во ед. упаковки в партии		Вид тары	

№ п/п	Наименование показателя	Требование ТУ	Результат анализа
1.	Цвет покрытия грунт-эмали	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета ЧУП "МАВ", RAL	Соотв
2.	Внешний вид покрытия	После высыхания образует гладкую, однородную, без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается небольшая шагрень	Соотв
3.	Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескометру, %, для эмалей: • матовой • полуматовой	4-19 20-36	10
4.	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°C, с	70-200	102
5.	Степень разбавления до условной вязкости 25-30 с по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20± 0,5)°C, %, не более	25	Соотв
6.	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	44	53,9
7.	Степень перетира, мкм, не более	30	30
8.	Укрывистость высушенного покрытия, г/м², не более: • красной; • светло-серой, желтой; • голубой; • зеленой; • синей, коричневой, черной; • других цветов;	120 90 70 60 40 100	соотв.
9.	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C, ч, не более	3	3
10.	Прочность покрытия при изгибе вокруг стержня 1 прибора типа 3	покрытие не должно растрескиваться и/или отслаиваться	соотв.
11.	Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	50	соотв.
12.	Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее	0,30	соотв.
13.	Адгезия покрытия, баллы, не более	1	соотв.
14.	Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (20± 2)°C, ч, не менее: • воды; • 10 % раствора серной кислоты; • 10 % раствора азотной кислоты; • 20 % раствора хлористого натрия; • 3 % раствора хлористого натрия; • индустриального масла; • нефраса или дизельного топлива;	120 24 24 144 120 120 120	Соотв
15.	Условная светостойкость покрытия, ч, не менее	24	Соотв
16.	Стойкость покрытия к воздействию соляного тумана, ч, не менее	240	Соотв
17.	Срок службы покрытия, лет, не менее, в условиях эксплуатации: • ХЛ1, УХЛ1 тип атмосферы 1 тип атмосферы 2 • Т1: тип атмосферы 2 тип атмосферы 3 • У2: тип атмосферы 2 • Т2: тип атмосферы 2	5 5 2,5 0,5 3 3	Соотв

Заключение: соотв. ТУ РБ 06075370.002-98

Дополнительная информация в ТХ №22020801

Начальник ОТК
GSM +37529 660 60 20

Тел.: +375 1716 6 13 20 (приемная); e-mail: otk@mav.by

ул.Строителей, 6, 222720, г.Дзержинск, Минская обл., Республика Беларусь, www.mav.by

Клещёнок Е.Н.

