



Декларация о соответствии N РОСС RU Д-RU.PA01.B.23589/22 от 04.07.2022 до 03.07.2025г.
Сертификат соответствия № РОСС RU С-RU: HP15.H08115/20 срок действия до 10.12.2023г.
Свидетельство о государственной регистрации № RU.23.KK.08.015.E.000291.07.11 от 01.07.2011г
Паспорт № 4091

Грунт-эмаль «DEKOR» Sprint 3в1 быстросохнущая
ТУ 2312-007-02959729-2004

Изготовитель:
ЗАО «ХИМИК», Россия, Краснодарский край, г.Лабинск, ул.Химическая 64 тел.(факс) (86169)3-15-38
Получатель: **ООО «Голд Декор» Республика Беларусь, Минская обл., д.Лесковка, ул.Совхозная, д.3 п. 29**
Номер партии: _____ Масса нетто: 81,0 кг Вид тары: ж/б 0,9 кг
Количество мест 15 шт. Дата изготовления: 11.2023г.

Наименование показателей	Норма	Фактически
1. Внешний вид пленки	После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, глянцевой	Соотв.
2. Цвет - серый	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета	Соотв.
3. Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	60	65
4. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5°С), не более, сек	150-200	175
5. Степень перетира, мкм, не более	40	35
6. Время высыхания до степени 3, час, не более - при температуре (20±2°)С, час - при температуре (80±5°)С, мин	6 15	6 15
7. Стойкость покрытия к статическому воздействию: - минерального масла при температуре (20±2°)С, ч, не менее - 3% -ного раствора хлористого натрия при температуре (20±2°)С, час, не менее	48 48	48 48
8. Твердость покрытия по маятниковому прибору ТМЛ 2124 (маятник А), отн. ед., не менее	0,13	0,13
9. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	1
10. Степень разбавления растворителем, %, не более	20	11,0
11. Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	40	40
12. Адгезия пленки, баллы, не более	1	1
13. Блеск по фотоэлектрическому блескомеру, % не менее	10	10
14. Укрывистость не высушенного покрытия, г/м2, не более	190	180

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТК Грунт-эмаль «DEKOR» Sprint 3в1 быстросохнущая соответствует ТУ 2312-007-02959729-2004

Дата выдачи: 04.12.2023г.

Начальник лаборатории ОТК  И.В. Озерова



Кубанские краски

Официальный представитель: ООО «ТД «Кубанские краски»
352506 Краснодарский край г. Лабинск ул. Химическая, 64, e-mail: kubkraski@kubkraski.ru www.kubkraski.ru



Декларация о соответствии N РОСС RU Д-RU.PA01.B.23589/22 от 04.07.2022 до 03.07.2025г.
Сертификат соответствия № РОСС RU С-RU. HP15.H08115/20 срок действия до 10.12.2023г.
Свидетельство о государственной регистрации № RU.23.KK.08.015.E.000291.07.11 от 01.07.2011г
Паспорт № 4091/1

Грунт-эмаль «DEKOR» Sprint 3в1 быстросохнущая
ТУ 2312-007-02959729-2004

Изготовитель:
ЗАО «ХИМИК», Россия, Краснодарский край, г.Лабинск, ул.Химическая 64 тел.(факс) (86169)3-15-38
Получатель: **ООО «Голд Декор» Республика Беларусь, Минская обл., д.Лесковка, ул.Совхозная, д.3 п. 29**
Номер партии: _____ Масса нетто, 10,8 кг Вид тары: ж/б 0,9 кг
Количество мест 2 шт. Дата изготовления: 11.2023г.

Наименование показателей	Норма	Фактически
1. Внешний вид пленки	После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, глянцевой	Соотв.
2. Цвет - желтый	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета	Соотв.
3. Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	60	64,5
4. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5°С), не более, сек	150-200	165
5. Степень перетира, мкм, не более	40	30-35
6. Время высыхания до степени 3, час, не более - при температуре (20±2°)С, час - при температуре (80±5°)С, мин	6 15	6 15
7. Стойкость покрытия к статическому воздействию: - минерального масла при температуре (20±2°)С, ч, не менее - 3% -ного раствора хлористого натрия при температуре (20±2°)С, час, не менее	48 48	48 48
8. Твердость покрытия по маятниковому прибору ТМЛ 2124 (маятник А), отн. ед., не менее	0,13	0,13
9. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	1
10. Степень разбавления растворителем, %, не более	20	10,2
11. Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	40	40
12. Адгезия пленки, баллы, не более	1	1
13. Блеск по фотоэлектрическому блескомеру, % не менее	10	12
14. Укрывистость не высушенного покрытия, г/м2, не более	300	285

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТК Грунт-эмаль «DEKOR» Sprint 3в1 быстросохнущая соответствует ТУ 2312-007-02959729-2004

Дата выдачи 04.12.2023 г.

Начальник лаборатории ОТК  И.В. Озерова

Официальный представитель: ООО «ТД «Кубанские краски»

352506 Краснодарский край г. Лабинск ул. Химическая, 64, e-mail: kubkraski@kubkraski.ru www.kubkraski.ru





Декларация о соответствии N POCC RU Д-RU.PA01.B.23589/22 от 04.07.2022 до 03.07.2025г.
Сертификат соответствия № POCC RU C-RU. HP15.H08115/20 срок действия до 10.12.2023г.
Свидетельство о государственной регистрации № RU.23.KK.08.015.E.000291.07.11 от 01.07.2011г
Паспорт № 4091/2

Грунт-эмаль «DEKOR» Sprint 3в1 быстросохнущая
ТУ 2312-007-02959729-2004

Изготовитель: ЗАО «ХИМИК», Россия, Краснодарский край, г.Лабинск, ул.Химическая 64 тел.(факс) (86169)3-15-38		
Получатель: ООО «Голд Декор» Республика Беларусь, Минская обл., д.Лесковка, ул.Совхозная, д.3 п. 29		
Номер партии:	Масса нетто: <u>54,0</u> кг	Вид тары: ж/б <u>0,9</u> кг
Количество мест <u>10</u> шт.	Дата изготовления: <u>11.2023г.</u>	
Наименование показателей	Норма	Фактические
1. Внешний вид пленки	После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, глянцевой	Соотв.
2. Цвет - белый	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета	Соотв.
3. Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	60	65
4. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5°C), не более, сек	150-200	195
5. Степень перетира, мкм, не более	40	35
6. Время высыхания до степени 3, час, не более - при температуре (20±2°C), час - при температуре (80±5°C), мин	6 15	6 15
7. Стойкость покрытия к статическому воздействию: - минерального масла при температуре (20±2°C), ч, не менее - 3% -ного раствора хлористого натрия при температуре (20±2°C), час, не менее	48 48	48 48
8. Твердость покрытия по маятниковому прибору ТМЛ 2124 (маятник А), отн. ед., не менее	0,13	0,13
9. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	1
10. Степень разбавления растворителем, %, не более	20	12,0
11. Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	40	40
12. Адгезия пленки, баллы, не более	1	1
13. Блеск по фотоэлектрическому блескомеру, % не менее	10	12
14. Укрывистость не высушенного покрытия, г/м2, не более	300	285

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТК Грунт-эмаль «DEKOR» Sprint 3в1 быстросохнущая соответствует ТУ 2312-007-02959729-2004

Дата выдачи: 04.12.2023г.

Начальник лаборатории ОТК  И.В. Озерова

Официальный представитель: ООО «ТД «Кубанские краски»

352506 Краснодарский край г. Лабинск ул. Химическая, 64, e-mail: kubkraski@kubkraski.ru www.kubkraski.ru

