

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
РУП «СТРОЙТЕХНОРМ», 220002, город Минск, улица Кропоткина, дом 89
тел./факс + 375 17 363-61-21, тел. + 375 17 363-23-86

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве



Дата регистрации	22	мая	2024	г.
Действительно до	22	мая	2029	г.
Продлено до	«	»		г.
Продлено до	«	»		г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Герметики силиконовые - универсальный «Profil», санитарный «Profil»,
санитарный «Soudal» КУХНИ ВАННЫЕ, универсальный «Soudal»
ДОМ ХОББИ.

2. Назначение

Для герметизации и уплотнения швов и стыков между элементами
строительных конструкций внутри и снаружи зданий и сооружений, а также
внутри помещений санитарных зон (санитарный «Soudal» «Profil»,
«Soudal» КУХНИ ВАННЫЕ).

3. Изготовитель

«Soudal Manufacturing Sp. z o.o.», Республика Польша, ul. Wspolna, 21, 26-670,
Pionki, Республика Польша.

4. Заявитель

«Soudal SERVICES Sp. z o.o.», 05-152 Czosnow, ul. Gdanska 7, Chastkow
Mazowiecki (Республика Польша).

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
РУП «СТРОЙТЕХНОРМ», 220002, город Минск, улица Кропоткина, дом 89
тел./факс + 375 17 363-61-21, тел. + 375 17 363-23-86

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве



Дата регистрации	22	мая	2024	г.
Действительно до	22	мая	2029	г.
Продлено до	*	*		г.
Продлено до	*	*		г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Герметики силиконовые - универсальный «Profil», санитарный «Profil»,
санитарный «Soudal» КУХНИ ВАННЫЕ, универсальный «Soudal»
ДОМ ХОББИ.

2. Назначение

Для герметизации и уплотнения швов и стыков между элементами
строительных конструкций внутри и снаружи зданий и сооружений, а также
внутри помещений санитарных зон (санитарный «Soudal» «Profil»,
«Soudal» КУХНИ ВАННЫЕ).

3. Изготовитель

«Soudal Manufacturing Sp. z o.o.», Республика Польша, ul. Wspolna, 21, 26-670,
Pionki, Республика Польша.

4. Заявитель

«Soudal SERVICES Sp. z o.o.», 05-152 Czosnow, ul. Gdanska 7, Chastkow
Mazowiecki (Республика Польша).

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 1

Листов 2

ТС 01.5140.24

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

герметиков силиконовых - универсального «Profil», санитарного «Profil», санитарного «Soudal» КУХНИ ВАННЫЕ производства «Soudal Manufacturing Sp. z o.o», Республика Польша, предназначенных для герметизации и уплотнения швов и стыков между элементами строительных конструкций внутри и снаружи зданий и сооружений, а также внутри помещений санитарных зон (санитарный «Soudal» «Profil», «Soudal» КУХНИ ВАННЫЕ).

Таблица.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
Герметик силиконовый универсальный «Profil»			
Физические свойства неотвержденного герметика			
1.	Плотность, г/см ³	ГОСТ 25945	0,95
2.	Время образования поверхности пленки, мин	ГОСТ Р 59523	15
3.	Скорость отверждения, мм/сут	ГОСТ Р 59523	1,52
Физико-механические свойства герметика после 7 суток твердения в нормально-влажностных условиях			
4.	Твердость по Шору А, усл. ед.	ГОСТ 263	5,0
5.	Сопротивление текучести при температуре 70 °С в течение 2 ч, мм	ГОСТ 25945	0
6.	Условная прочность при растяжении, МПа	ГОСТ 21751	0,89
7.	Относительная удлинение при разрыве, %		566,49
8.	Относительная остаточная деформация после разрыва, %		0,6
9.	Водонепроницаемость при давлении воды 0,001 МПа в течение 24 ч	ГОСТ 2678	На поверхности образцов отсутствует вода
10.	Водостойкость в течение 24 ч	ГОСТ 26589	Пузыри, вздутия и отслоения отсутствуют
11.	Гибкость на брус с закруглением радиусом (10±0,2) мм при температуре минус 30 °С	ГОСТ 26589	На поверхности образцов трещин не обнаружено

Продолжение таблицы.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
12.	Прочность сцепления с основанием, МПа: - бетон; - ПВХ; - алюминий; - керамический кирпич; - древесина; Характер разрушения: - стекло Характер разрушения: - керамическая плитка Характер разрушения:	ГОСТ 14760	0,51 0,13 0,63 0,63 0,73 0,42 Адгезионный отрыв от основания 1,01 Когезионный отрыв по герметику 0,74 Разрушение керамической плитки
13.	Стойкость герметика к воздействию искусственных климатических факторов после 20 циклов): - условная прочность при растяжении (изменение показателя), МПа (%); - относительное удлинение при разрыве (изменение показателя), % (%); - прочность сцепления с основанием при равномерном отрыве (изменение показателя), МПа (%); - ПВХ; Характер разрушения:	ГОСТ 9.401, метод 2 ГОСТ 21751 ГОСТ 14760	4,23 (+375,3) 1060,78 (+87,3) 0,16 (+23,1) Адгезионный отрыв от основания
14.	Стойкость герметика к воздействию химических сред при температуре (20±2) °С в течение 168 часов: 5 %-ный раствор NaOH - условная прочность при растяжении (изменение показателя), МПа (%); - относительное удлинение при разрыве (изменение показателя), % (%); 3 %-ный раствор HCl - условная прочность при растяжении (изменение показателя), МПа (%); - относительное удлинение при разрыве (изменение показателя), % (%);	ГОСТ 9.068, метод А ГОСТ 21751	0,98 (+10,1) 572,32 (+1,0) 1,07 (+20,2) № 0054452 635,75 (+12,2)

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к техническому свидетельству

№ 1

Лист 2
Листов 2

ТС

01.5140.24

Продолжение таблицы.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
Герметик силиконовый санитарный «Soudal» Кухни Ванные			
Физические свойства неотвержденного герметика			
15.	Плотность, г/см ³	ГОСТ 25945	0,98
16.	Время образования поверхности пленки, мин	ГОСТ Р 59523	20
17.	Скорость отверждения, мм/сут	ГОСТ Р 59523	2,04
Физико-механические свойства герметика после 7 суток твердения в нормально-влажностных условиях			
18.	Твердость по Шору А, усл. ед.	ГОСТ 263	16,3
19.	Водонепроницаемость при давлении 0,001 МПа в течение 24 часов	ГОСТ 2678	На поверхности образцов отсутствует вода
20.	Прочность сцепления с основанием при равномерном отрыве (характер разрушения), МПа: - бетон; - ПВХ; - керамическая плитка Характер разрушения: - стекло; Характер разрушения:	ГОСТ 14760	0,66 0,71 0,77 Адгезионный отрыв от основания 0,82 Когезионный отрыв по герметику
Герметик силиконовый санитарный «Profil»			
Физические свойства неотвержденного герметика			
21.	Плотность, г/см ³	ГОСТ 25945	0,95
22.	Время образования поверхности пленки, мин	ГОСТ Р 59523	15
23.	Скорость отверждения, мм/сут	ГОСТ Р 59523	1,02
Физико-механические свойства герметика после 7 суток твердения в нормально-влажностных условиях			
24.	Твердость по Шору А, усл. ед.	ГОСТ 263	5,9

Окончание таблицы.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
25.	Прочность сцепления с основанием (характер разрушения), МПа: - бетон; - ПВХ; - алюминий; - керамическая плитка Характер разрушения - стекло Характер разрушения:	ГОСТ 14760	0,43 0,21 0,64 0,74 Адгезионный отрыв от основания 1,06 Когезионный отрыв по герметику
26.	Водонепроницаемость при давлении 0,001 МПа в течение 24 часов	ГОСТ 2678	На поверхности образцов отсутствует вода
27.	Условная прочность при растяжении, МПа	ГОСТ 21751	0,90
28.	Относительное удлинение при разрыве, %		626,76

Руководитель уполномоченного органа



И.Л. Лишай

№ 0054453

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к техническому свидетельству

№ 2

Лист 1

Листов 1

ТС 01.5140.24

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на герметики силиконовые - универсальный «Profil», универсальный «Soudal» ДОМ ХОББИ, санитарный «Profil», санитарный «Soudal» КУХНИ ВАННЫЕ производства «Soudal Manufacturing Sp. z o.o», Республика Польша, предназначенные для герметизации и уплотнения швов и стыков между элементами строительных конструкций внутри и снаружи зданий и сооружений, а также внутри помещений санитарных зон (санитарный «Soudal» «Profil», «Soudal» КУХНИ ВАННЫЕ).

2. Герметики изготавливаются бесцветными или окрашенными (цвета согласно каталогу предприятия изготовителя).

3. Информация о совместимости герметиков с различными поверхностями представлена в каталогах, технических листах и рекомендациях изготовителя.

4. Работы по герметизации следует производить при температуре окружающего воздуха не ниже 1 °С и не выше 35 °С (в зависимости от типа герметика).

5. Перед применением герметиков необходимо подготовить поверхности основания: очистить от пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ, ухудшающих адгезию, при необходимости, применить грунтовку и уплотнить глубокие швы и стыки.

6. При выполнении работ по герметизации не допускается попадание грязи и инородных предметов в слой герметика. Не позднее 5 минут после нанесения герметика следует распределить его по всей поверхности шва и удалить излишки герметика при помощи пластмассового шпателя и воды. Для получения гладких ровных швов края швов и стыков должны быть оклеены липкой лентой, которая после нанесения герметика и его расшивки удаляется. Швы и стыки, заполненные герметиком, необходимо предохранять от механических воздействий и загрязнений до полного их отверждения. Размеры шва, заполняемого герметиком, определяются проектной документацией и рекомендациями предприятия-изготовителя.

7. Размеры шва, заполняемого герметиком, определяются проектной документацией. Швы и стыки, заполненные герметиком, дальнейшему окрашиванию не подлежат.

8. Герметики поставляются в пластмассовых картриджах номинальным объемом наполнения 270 мл, 300 мл и 310 мл, в мягкой полимерной упаковке (тубе) номинальным объемом заполнения 600 мл, а также в тубиках объемом заполнения 80 мл.

9. Маркировка наносится на каждый картридж и тубу с герметиком и содержит следующую информацию: наименование герметика, цвет герметика, наименование и адрес предприятия-изготовителя: «Soudal Manufacturing Sp. z o.o», Республика Польша, ul. Wspolna, 21, 26-670, Pionki, Республика Польша, наименование и адрес поставщика в РБ - ООО «СОУДАЛ», 223050, Минский район, д. Королев Стан, ул. Школьная, 36Б, офис 202, назначение, свойства, область применения, способ применения, указания по применению, информацию о составе, гарантийный срок годности (хранения) – 12 месяцев. На картридже методом струйной печати нанесены: номер партии, дата производства/ дата окончания срока годности.

10. Проектирование, производство и приемку работ с применением герметиков следует осуществлять в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, действующих на территории Республики Беларусь, на основании технологической документации, а также с учетом настоящего технического свидетельства и указаний по применению предприятия-изготовителя, которыми должна сопровождаться каждая партия продукции.

11. Герметики могут транспортироваться в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. При транспортировании должны соблюдаться условия, обеспечивающие защиту картриджей с герметиком от механических повреждений и воздействия температуры ниже 5 °С и выше 25 °С.

12. Герметики должны храниться в фирменной герметичной упаковке в сухих вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха в пределах от 5 °С до 25 °С на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов. Гарантийный срок хранения (годности) – 12 месяцев с даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения и транспортирования.

13. Ответственность за соответствие поставляемой продукции настоящему техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность применения – проектная организация, заказчик и подрядчик.

Руководитель уполномоченного органа



И.Л. Лишай

№ 0054454

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Соудал»

(полное наименование лица, принимающего декларацию, его место нахождения и адрес (адреса) места осуществления

223050, Минская область, Минский район, деревня Королев Стан, улица Школьная, дом 36Б, кабинет 202, Республика Беларусь

деятельности (в случае если адреса различаются) включая наименование страны

регистрационный номер в ЕГР 800001184,

номер телефона +375 17 511 50 02, адрес электронной почты sale@soudal.by,

в лице генерального директора Дорохина Дмитрия Валерьевича,

(должность служащего, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя (уполномоченного

действующего на основании Устава

руководителем лица), лица, принимающего декларацию (с указанием наименования и реквизитов уполномочивающего документа)

заявляет, что герметики силиконовые – универсальный «Profil», санитарный «Profil», санитарный «SODAL» КУХНИ ВАННЫЕ, универсальный «SODAL» ДОМ ХОББИ

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3214101009, код ОКП РБ 20.30.22.500

Изготовитель – Soudal Manufacturing Sp. z o.o., ul. Wspolna, 21, 26-670, Pionki, Польша,

Серийный выпуск

(наименование и обозначение продукции, на которую распространяется декларация о соответствии, сведения о наименовании и обозначении документа, в соответствии с которым изготовлена продукция (при наличии); полное наименование изготовителя, его место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае если адреса различаются), включая наименование страны.

соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность».

(наименование и обозначение документов, устанавливающих технические требования (с указанием пунктов при необходимости)

Декларация о соответствии принята на основании Технического свидетельства Минстройархитектуры Республики Беларусь от 22.05.2024 № ТС 01.5140.24 (выдано РУП «СТРОЙТЕХНОРМ»); протоколов испытаний центра испытаний строительной продукции Научно-проектно-производственного республиканского унитарного предприятия «СТРОЙТЕХНОРМ» от 21.05.2024 № 13(4)-182/24, № 13(4)-183/24, №13(4)-184/24, договора поручения от 08.01.2024 б/н.

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации о соответствии, и организациях, выдавших их)

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 22.05.2029 включительно.



Генеральный директор Дорохин Дмитрий Валерьевич

Регистрационный номер
декларации о соответствии

BY/112 11.01. TP013 022.01 09490

Дата регистрации декларации о соответствии

30.05.2024