

Грузополучатель:
Общество с ограниченной ответственностью
"ПромСорт-Калуга"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАЛЛСЕРВИС"
РосСия, 141724, Московская область, г.о. Люблин, г. Люблин,
ул. Дегтярева, д. 101А

Заказ № 2510002469

Договор ПСК-Д-2024-736 от 29.11.2024

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью
"ПромСорт-Калуга" (ООО "ПромСорт-Калуга"), ред.
249020, ул. Лысенко, владение 6, строение 1, село
Воронино, Воронинский район, Калужская область

Наименование продукции:

Прокат арматурный для железобетонных конструкций.
Технические условия



Лист 1
Листов 1

Всего мест: 6

Всего вес нетто: 19,956

Всего вес брутто: 20,004

Станция назначения:
САМОВЫВОЗ

№ п/п	№ поз.	№ п/п	Класс проката	Требования к химическому составу	Технические требования	Профильный стандарт	Размер профиля	Длина, мм	Сорт	Кол-во мест	Вес нетто, т	Вес брутто, т
1	1	2506453	A500C	ГОСТ 34028-2016	ГОСТ 34028-2016	ГОСТ 34028-2016	8	МД	1С	2	6,634	6,650
2	1	2506455	A500C	ГОСТ 34028-2016	ГОСТ 34028-2016	ГОСТ 34028-2016	8	МД	1С	4	13,322	13,354

Дополнительные технические требования: Форма периодического профиля-2Ф, Группа предельных отклонений по массе 1, м. длины-ОМ1, Условия отбора и подготовки проб-И1, Способ производства-2.
Точность по заявленности проката-ОВ1.

Качественные характеристики:

Химический состав, %:

№ п/п	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Cu	Nb	Al	Mo	V	Ti	Сред. е
1	0,21	0,52	0,16	0,017	0,027	0,15	0,12	0,22	0,008	0,003	0,010	0,002	0,001	6,1,4,4
2	0,20	0,51	0,16	0,012	0,026	0,12	0,11	0,22	0,007	0,002	0,008	0,001	0,001	0,35

Механические свойства и технологические испытания:

Временное сопротивление	Предел текучести	Соотношение	Относительное удлинение	Относительное удлинение в 5%	Относительное удлинение в 10%	Относительная площадь сечения ребра, R _к	Испыт. в холодном состоянии
697	609	1,14	25,0	9,3	10	0,064	ВЫЛ
675	595	1,13	22,5			0,068	ВЫЛ

Примечания: Прокатная маркировка № 37

Указания и сертификаты соответствуют действующим стандартам и техническим условиям

Продукция сертифицирована. Сертификат соответствия зарегистрирован в Системе «Мосстройсертификация» № RU.MCC.240.445.38406 от 01.10.2024 г.

При переписке по вопросам качества обращаться на номер сертификата

Срок действия с 01.10.2024г. по 01.10.2028г.

Результаты рыночного контроля. Удельная активность рыночного контроля соответствует табл. Приложения № 4 СП 2.6.1.2612-10 ОСНОВЫ 99-2010

Масса сырья, поставляемого в виде и груза не превышает 0,1% каждого элемента. Масса сырья, доставляемого в виде и груза не превышает 0,01%

Допускается неоправданное использование металла

