

Эмаль ПФ-115 С

Цвет	красный	Партия №	213
Дата изготовления	11.04.2023	Масса	1300кг
Кол-во ед. упаковки в партии		Вид тары	

№ п/п	Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1.	Цвет покрытия эмали	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета цвета ЧУП "МАВ"	Соотв
2.	Внешний вид покрытия	После высыхания образует однородную гладкую, без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается небольшая шагрень	Соотв
3.	Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескометру типа ФБ-2, %, для эмалей • матовая • полуматовая • полуглянцевая • глянцевая	4-19 20-36 37-49 не менее 50	49
4.	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°C, с	50-150	112
5.	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	59	65,1
6.	Степень разбавления до условной вязкости 28-30 с по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°C, %, не более	20	Соотв
7.	Степень перетира, мкм, не более	35	35
8.	Укрывистость высушенного покрытия, г/м², не более	140	86
9.	Время высыхания до степени 3, ч, не более при температуре (20±2)°C, не более для эмалей: • красной • остальных цвета	48 24	48
10.	Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более	1	Соотв
11.	Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	40	Соотв
12.	Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные ед., не менее	0,1	Соотв
13.	Адгезия покрытия, баллы, не более	1	Соотв
14.	Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (20±2)°C, ч, не менее • воды • трансформаторного масла	48 48	Соотв
15.	Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5% раствора моющего средства при температуре (35±5)°C, мин, не менее	15	Соотв
16.	Срок службы покрытия в условиях эксплуатации У1, ХЛ1, УХЛ1, лет, не менее	2	Соотв

Заключение: соотв. ТУ РБ 600112981.014-2002

Дополнительная информация в ТХ № 22020810

Начальник ОТК

GSM +37529 660 60 20

Тел.: +375 1716 6 13 20 (приемная); e-mail: otk@mav.by

ул.Строителей, 6, 222720, г.Дзержинск, Минская обл., Республика Беларусь, www.mav.by



Клещёнок Е.Н.

