

Грунтовка ГФ-021

Цвет	светло-серый	Партия №	078
Дата изготовления	19.09.2023	Масса	1000kg
Кол-во ед. упаковки в партии		Вид тары	

№ п/п	Наименование показателя	Требование ТУ	Результат анализа
1.	Цвет покрытия грунтовки	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета ЧУП "МАВ". Оттенок красно-коричневого цвета не нормируется.	Соотв
2.	Внешний вид покрытия грунтовки	Однородная, без кратеров, пор, морщин и посторонних включений поверхность	Соотв
3.	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°C, с, не менее	45	85
4.	Степень разбавления до условной вязкости 18-20 с по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20± 0,5)°C, %, не более	20	Соотв
5.	Массовая доля нелетучих веществ, %	60-70	Соотв
6.	Степень перетира, мкм, не более	40	40
7.	Время высыхания до степени 3 при температуре, не • (105±5)°C, мин. • (20± 2)°C, ч	35 24	35 24
8.	Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее	0,1	Соотв
9.	Прочность покрытия при изгибе вокруг стержня 1 прибора типа 3, мм, не более	Покрытие не должно растрескиваться и/или отслаиваться	Соотв
10.	Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	50	Соотв
11.	Адгезия покрытия, баллы, не более • по ГОСТ 15140 метод 2 • по ГОСТ 31149 и п. 5.6 настоящих ТУ	1 0	Соотв
12.	Способность покрытия шлифоваться	Покрытие при шлифовании должно образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку	Соотв
13.	Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (20± 2)°C . ч. не менее: • 3% раствора хлористого натрия • индустриального масла • воды • уайт-спирита (нефраса С4-155\200)	24 144 24 72	Соотв
Заключение: соотв. ТУ РБ 600112981.013-2001			
Дополнительная информация в ТХ №22020105			

Начальник ОТК

GSM +37529 660 60 20

Тел.: +375 1716 6 13 20 (приемная); e-mail: otk@mav.by

ул.Строителей, 6, 222720, г.Дзержинск, Минская обл., Республика Беларусь, www.mav.by

Клещёнок Е.Н.

