



Свидетельство о государственной регистрации № RU.23.КК.08.015.Е.001130.10.17 от 31.10.2017г
Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АД37.В.12513/19 от 29.05.2019 до 28.05.2022г.

Паспорт № 4416

ЭМАЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ С МОЛОТКОВЫМ ЭФФЕКТОМ «EUROCLASS»

ТУ 2312-026-02959729-2005

Изготовитель: ЗАО «ХИМИК», Россия, Краснодарский край, г.Лабинск, ул.Химическая 64 тел.(факс) (86169)3-15-38		
Получатель: ООО «Голд Декор» Республика Беларусь, Минская обл., д.Лесковка, ул.Совхозная, д.3 кв.10		
Номер партии:	Масса нетто, кг <u>9,6</u>	Вид тары: ж/б <u>0,8</u> кг
Количество мест <u>2</u> шт.	Дата изготовления <u>11.2019 г.</u>	
Наименование показателя	Норма	Фактически
1. Внешний вид покрытия	После высыхания пленка эмали должна образовывать рисунчатую (молотковую) пленку и соответствовать эталону внешнего вида	соотв.
2. Цвет пленки – серебристый	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета	соотв.
3. Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	50	65,0
4. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5°C), не менее	100	180
5. Укрывистость не высушенного покрытия, г/м², не более	230	220
6. Время высыхания до степени 3,ч, не более - при температуре(20±2°C) -полное высыхание(отверждение)	5 10	3 10
7. Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2°C), час, не менее, через 48 часов после нанесения: -воды -трансформаторного масла -3% раствора хлорида натрия	24 24 24	24 24 24
9.Адгезия, баллы	1	1
10.Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более	1	1

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТК: ЭМАЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ С МОЛОТКОВЫМ ЭФФЕКТОМ «EUROCLASS»
СООТВЕТСТВУЕТ ТУ 2312-026-02959729-2005**

Дата выдачи: 20.12.2019 г.

Начальник лаборатории ОТК  И.В. Озерова

Официальный представитель: ООО «ТД «Кубанские краски»

352506 Краснодарский край г. Лабинск ул. Химическая, 64, e-mail: kubkraski@kubkraski.ru www.kubkraski.ru

